Смотрите также наше видео:

на компакт-диске или
под www.assyx.com

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
DEUTSCHLAND

Phone: +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax: +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com



НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО.

Инструкция по применению набора для ремонта технологических поддонов
ASSYX DuroBOARD®

ASSYX - НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО.

ЛИДЕР ПО МАТЕРИАЛУ, ТЕХНИКЕ И СЕРВИСУ.



Набор для ремонта технологических поддонов ASSYX DuroBOARD® состоит из:

A: фрезерный станок с верхним расположением шпинделя включая набор фрезерных головок
B: ручной скребок
C: 1 шт. картушный пистолет PPM 300X,
2 шт. статический смеситель,
1 шт. тандемная зарядная гильза 2-K-PUR 840/20
D: 1 набор плоских шпателей




Типичные повреждения




1.
Ручным скребком зачистить поддон ASSYX DuroBOARD® в области повреждения
ВНИМАНИЕ:
Одеть защитные очки и защитные перчатки!





2.
Зачищенное место в области повреждения



3.
Выбрать фрезерную головку по размеру повреждения и установить глубину фрезерования примерно на 3 мм.



4.
Установить фрезерный станок на месте повреждения и выфрезеровать повреждённое место.



5.
Зачищенное место повреждения, готовое к шприцеванию



6.
Открыть тандемную зарядную гильзу, насадить статический смеситель и до отказа завинтить колпачок, после этого тандемную зарядную гильзу зарядить в картушный пистолет.



7.
Повреждённую область равномерно заполнить смесью 2-K-PUR 840/20.
Проследить за тем, чтобы смесь из двух компонентов была равномерной.



8.
Заполненую область загладить плоским шпателем.
ВНИМАНИЕ: 2-K-PUR 840 поставляется в 3 различных видах жизнеспособности:

1. 2-K-PUR 840/02, жизнеспособность 2 мин, последующая обработка через 180 мин
2. 2-K-PUR 840/20, жизнеспособность 20 мин, последующая обработка через 480 мин
3. 2-K-PUR 840/45, жизнеспособность 45 мин, последующая обработка через 24 часа



9.
После затвердевания ремонтной смеси (180, 480 мин или 24 часа) ещё раз загладить неровности ручным скребком.



10.
Починенное место
ВНИМАНИЕ: Ремонтный процесс можно произвольно повторять. 2-K-PUR это 2-компонентный полиуретановый клей, как используемое компанией ASSYX покрытие поддонов DuroBOARD® (дюропласт-полиуретан) и превосходно склеивается с поддоном ASSYX Duro-BOARD® (как полиуретан так и дерево).